

〜最高峰〜


Hyper-Highsolid

AXEL アクセル201 クリヤー

環境に優しい塗料です。

- ハイソリッドタイプのため、VOC排出量の大幅削減が可能です。

VOC排出量の削減




従来のクリヤー アクセル201クリヤー

塗料使用量・作業時間を削減できます。

- 塗装回数の削減(1.5回塗り)により、塗料使用量・作業時間の大幅削減が可能になります。

塗料使用量の削減



従来のクリヤー アクセル201クリヤー

- 最速! 2:1の乾燥スピード!
- VOC排出抑制型
ハイソリッドクリヤー
- 塗装1.5回仕上げ可能
それが
AXEL201クリヤー




Isamu

Hyper-Highsolid
AXEL アクセル201
 クリヤー
 ~最高峰~

特長

- 1.VOC排出量を大幅に削減できます
- 2.ハインリッドタイプで1.5回仕上げが可能
- 3.塗り肌のレベリング性に優れ、高外観仕上げができます。
- 4.2:1クリヤークラス最速の乾燥スピードを実現。
ポリッシングまでの時間が短縮できます。
- 5.強制乾燥時間の短縮が可能で、エネルギーコスト削減とともに環境影響の低減に寄与します。
- 6.水性ベースコート「AXUZ」のトップコートで使用可能。



使用方法

1.配合比(重量比)



★希釈率：0～20%（上塗り用シンナー使用）

2.可使時間(主剤+硬化剤) 20℃ シンナー10%

	10℃	20℃	30℃
No.1	1.5時間	1時間	0.5時間
No.2	4時間	3時間	2時間

※割合後はできるだけ早くご使用ください。

3.塗装回数 1.5回以上

乾燥時間

AXEL201 クリヤー	硬化剤	指触乾燥			テーピング 可能時間	コンパウンド 可能時間
		10℃	20℃	30℃		
No.1	ハードナー	15分	12分	8分	60℃×20分以上	60℃×20分以上
No.2	ハードナー	18分	14分	12分	60℃×40分以上	60℃×40分以上

(シンナー希釈0%)

荷姿

AXEL201クリヤー (No.1・No.2) 16L 3.5L
 AXEL201クリヤーハードナー 3.5L 2L

※No.1 超速乾タイプ(小面積用)
 No.2 標準タイプ

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

- 1.塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。目に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
- 2.スプレーミストを吸い込まない
 - 塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。
- イソシアネートの毒性について
 - 1.スプレーミストの吸入による中毒症状
 - 軽症:不快感・頭痛・咳 中症:喉頭炎と同じ様な症状
 - 重傷:ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

- 2.皮ふに触れた場合の炎症
 - 塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。
- 3.一度中毒症状になると再発しやすい
 - 一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。
- 容器のふたを必ず閉める
 - 1.硬化剤・硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
 - 2.ベース:ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム塗料株式会社

営業企画部 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(565)0210 FAX077(565)0067
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364