

情報名:ミラノ 2K・M 2 コートソリッド 塗装仕様

ミラノ 2K・M 原色使用による 2 コートソリッドの塗装については、次の要項に基づき補修塗装を行ってください。

◆ 使用方法

- ① カラーベースの希釈リアクターは、ハイパーリアクター・トップリアクター何れも使用可能です。70～130%の範囲で希釈してご使用下さい。
- ② カラーベース希釈時のリアクターの使い分けは、下記の表をご参照ください。

ハイパーリアクターの使い分けは、下記の表をご参照ください。

リアクターの種類	5℃	10℃	15℃	20℃	30℃	35℃
ハイパーリアクター 5	[適用範囲]					
ハイパーリアクター10		[適用範囲]				
ハイパーリアクター20			[適用範囲]			
ハイパーリアクター30				[適用範囲]		
ハイパーリアクター40					[適用範囲]	

トップリアクターの使い分けは、下記の表をご参照ください。

リアクターの種類	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃	35℃
トップリアクター5	[適用範囲]						
トップリアクター10	[適用範囲]						
トップリアクター20		[適用範囲]					
トップリアクター30				[適用範囲]			
トップリアクター40						[適用範囲]	

◆ 塗装上の注意事項

- ① ホワイト系 2 コートソリッドを塗装する時は、ハイパーホワイトを中心にご使用ください。
- ② 調色時は、クリアーコート(実際使用するクリアー)して、最終確認してください。

◆ ブロック塗装

①カラーベースの調色 (計量調色+微調整)

- ホワイト系ソリッドには、ハイパーホワイトをご使用下さい。
- 微調整時の最終確認は、実際に使用するクリヤーを塗装して確認してください。

②カラーベースの調合

- カラーベース : リアクター = 100 : 70~130%

③カラーベースの塗装

- 塗装面全体を薄く塗装して、ハジキ・下地の不具合を確認する。
- 下地が完全に隠蔽するまで、塗装間隔を充分取りながら2~3回塗り重ねてください。

<530 パックガン 8・設定条件>

	パーツ一枚程度の小面積補修		ボンネットを含む大面積の補修	
	捨て吹き	色決め	捨て吹き	色決め
吐出量	6	6	1-2	1-1
エア圧	0.14 MPa	0.14 MPa	0.2 MPa	0.2 MPa
パターン幅	全開	全開	全開	全開
パターン重ね	5 / 6	6 / 7	5 / 6	6 / 7
ガン距離	20cm	15cm	20cm	15cm
塗り回数	1回	2~3回	1回	2~3回

※上記条件は、スプレーガンの状態により変わります。

④セッティング時間 (10~15分(室温))

- セッティング時間が短いと仕上り外観が悪くなります。

⑤クリヤー塗装

- クリヤーの塗装は、各クリヤーのマニュアルをご参照ください。

⑥乾燥

各クリヤーのマニュアルをご参照ください。

◆ ボカシ塗装

①カラーベースの調色 (計量調色+微調整)

- ホワイト系ソリッドには、ハイパーホワイトをご使用下さい。
- 微調整時の最終確認は、実際に使用するクリアーを塗装して確認してください。

②カラーベースの調合

- カラーベース : リアクター = 100 : 70~130%

③カラーベースの塗装

- 1 回目は薄く捨て吹き程度塗って 2 回目からは塗装間隔を取りながら塗り重ねて下地を隠蔽してください。
- カラーベースの塗装は、1 回目より 2 回目・2 回目より 3 回目と少しずつ塗り広げてください。(ボカシ際を同じ所で行うと、ミストがガサツキやすく際が目立ちます。)

<パック 530-8 設定条件>

	小さな部分でボカシを行う場合		広い部分でボカシを行う場合	
	捨て吹き	色決め	捨て吹き	色決め
吐出量	4	4	5	5
エア圧	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa
ガン距離	20cm	15cm	20cm	15cm

※上記条件は、スプレーガンの状態により変わります。

④カラーベースボカシ際の処理

- 下地が完全に隠蔽できたら、カラーベースボカシ際の段ボカシを行います。
- ①ガンカップ中の塗料と同量のリアクターを加え、ボカシ際を 1~2 回塗装します。

<パック 530-8 設定条件>

	吐出量	エア圧	パターン幅	ガン距離	塗り回数
パーツ半枚程度	4	0.1 MPa	全開	15cm	1~2 回

- ②ガンカップ中の塗料①と同量のリアクターを加え、ボカシ際を中心に 1~2 回塗装します。

<パック 530-8 設定条件>

	吐出量	エア圧	パターン幅	ガン距離	塗り回数
パーツ半枚程度	3	0.1 MPa	全開	15cm	1~2 回

⑤セッティング時間 (10~15 分(室温))

- セッティング時間が短いと、ピンホールに発生・塗膜外観が悪くなります。

⑥クリアー塗装

- クリアー塗装は、クリアーのマニュアルに従って塗装してください。
クリアーは、ブロック塗装を基本としてください。