

らくらく下地作業革命

新発想!!

「収縮ゼロ」だけでは、  
ヒズミ問題は解決しない!

フレキシブルソフトポリエステル樹脂採用!

タッチ120&180

Touch  
120&180

業界初

Touch自身がヒズミを吸収する。



Isamu

# 業界初!! フレキシブルソフトポリエステル樹脂採用!

新素材鋼板対応 ソフトポリエステルパテ

# Touch 120&180

タッチ120 & 180



ざくざく研げる

安心して研げる

それが

Touchです

「収縮ゼロ」だけでは、ヒズミ問題は解決しない!



Touch自身が吸収する!!

## 新発想のソフトポリエステルパテ

### 使用方法

■主剤 100:2~3 ペースト(中間パテペーストNEW)

	温度	可使時間	研磨可能時間
W 型	5℃	8~14分	45分以上
	10℃	6~10分	30分以上
N 型	20℃	6~10分	30分以上
S 型	30℃	6~10分	30分以上
各種	60℃	—	5分以上

※パテを強制乾燥する時は60℃以下にしてください。

商品名	面出し	調整	フェザーエッジ処理
Touch120 (中間)	P120 ペーパー	P180 ペーパー	P240 ペーパー
Touch180 (仕上げ)	P180 ペーパー	P240 ペーパー	P320 ペーパー

### ポイント

1. ソフトポリエステル樹脂の採用により、抜群の研磨性が実現。
2. 超高力鋼板などの柔軟性に追従でき、パテそのものがヒズミを吸収します。
3. 研磨時の負荷による鋼板のヒズミも発生しません。
4. 研磨時の粉じんが飛散しにくい設計。
5. ヘラ付き・きめ細かく、研磨時のペーパーからみが少ない。

### 使用にあたってのご注意

#### A.作業上にご注意

1. 塗料・ミストを皮膚や粘膜に付着させない
  - 作業着・ミストを皮膚などに直接付着しないように保護してください。
  - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、直ちに専門医の手当を受けてください。
2. 皮膚に触れた場合の炎症
 

塗料・ミストが直接皮膚に触れると、赤はれるなどの炎症を起こす場合があります。
3. 一度中毒症状になると再発しやすい
 

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や、既応症のある人、皮膚カブレのでやすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

#### B.取扱いに際して

硬化剤・燃えやすいペースト状固体ですし、有機溶剤中毒の恐れがありますので、使用時以外では必ずふたをしてください。



## イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138  
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174  
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348  
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430  
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514  
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812  
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138  
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364