

2液ウレタンモノコートソリッドホワイト

アクロベース

ACROBASE

クリヤーレスホワイト

- クリヤーコートを必要としない
モノコートソリッドホワイト
- アクロベース原色、TCカラー原色で
調色できます!
- 隠ぺい性が高く塗装回数を
大幅に削減できます。



Isamu

アクロベース
ACROBASE

アクロベース
クリヤーレスホワイト

2液型

特長

- クリヤーコートを必要としない
2液ウレタンモノコートソリッドホワイト
- 10:1速乾ウレタンタイプ
- アクロベース原色、TCカラー原色で調色できます。*原色を配合内20%まで混合可能
- PRTR対応、低シンナー希釈の環境設計
- 隠ぺい性が高く、塗装回数を大幅に削減できます。
- 最終下地処理
→P400以上(ダブルアクションサンダー)
P600以上(水研ぎ)



混合比

■鋼板ボディー

クリヤーレスホワイト配合塗料

アクロベース強化剤

100 : 10

アクロベースシンナー30~50%

■PP、PURバンパー

クリヤーレスホワイト配合塗料

軟化剤

アクロベース強化剤

100 : 10 : 10

アクロベースシンナー30~50%

■軟質スポイラー

クリヤーレスホワイト配合塗料

軟質スポイラー硬化剤

100 : 30

アクロベースシンナー40~60%

*可使用時間: (10℃) 6時間、(20℃) 3時間、(30℃) 1.5時間
*シンナーはAU21、コモでも可

乾燥時間(鋼板ボディー仕様)

	20℃	60℃	80℃
乾燥時間	12時間	30分	20分



イサム塗料株式会社

営業企画部 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(565)0210 FAX077(565)0067
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364