

情報名:220-3023 アクロベース クリヤーレスホワイト



1. 基本コンセプト

- ・クリヤーコートを必要としない 2 液ウレタンモノコートソリッドホワイト
- ・10 : 1 速乾ウレタンタイプ
- ・アクロベース原色、TC カラーで調色
- ・他原色を配合内 20%まで混合可能(ホワイト比 25%まで)。
⇒ホワイト～パステルソリッドカラーまで対応
- ・PRTR 対応、低シンナー希釈設定、高隠蔽性
- ・最終下地処理⇒P400 以上(DA サンダー空研ぎ)
P600 以上(手研ぎファイル水研ぎ)

2. 混合比

(1)鋼板ボディー

クリヤーレスホワイト : アクロベース強化剤 = 100 : 10

(クリヤーレスホワイトを主とする塗色)

アクロベースエコシンナー 30～50%

(2)PP、PUR バンパー

クリヤーレスホワイト : 軟化剤 : アクロベース強化剤 = 100 : 10 : 10

(クリヤーレスホワイトを主とする塗色)

アクロベースエコシンナー 30～50%

(3)軟質スポイラー

クリヤーレスホワイト : 軟質スポイラー硬化剤 = 100 : 30

(クリヤーレスホワイトを主とする塗色)

アクロベースエコシンナー 40～60%

※可使時間:(10℃)6 時間、(20℃)3 時間、(30℃)1.5 時間

3. 乾燥時間(鋼板ボディー仕様)

20℃×12 時間、60℃×30 分、80℃×20 分