

アクトベース ACROBASE

再補修時のチヂミトラブルを一発解消!

アクトベース ノンリフシーラー



特長

アクトベース(1液仕様)
+クリヤー仕上げ再補修時の
チヂミ止めシーラー

電着パネルの
ノンサンシーラーとしても
対応可能

使用方法

ノンリフシーラー

アクトベース強化剤

10 : 1

アクトベースシンナー(1ランク早め) 20~40% 3回塗り

※シンナーはAU21、コモでも可能

※30%希釈、セミウエット3回塗りで乾燥膜厚は40μ前後

使用方法

■再補修時のチヂミ防止:ベースまで研き出しが必要な場合

工程	シーラー強制乾燥+サンディング仕様 (シール効果、外観重視)	ノンサンディング仕様 (作業性重視、チヂミレベル軽度)
補修塗膜乾燥	60℃×30分以上 or 80℃×20分以上	80℃×30分以上
再補修部研き出し	P800~ボカシ部P1500	
ノンリフシーラー塗装	一度に厚く塗らないように、指触乾燥させながら塗り重ねる	
ノンリフシーラー乾燥	60℃×30分以上 or 80℃×15分以上	10℃×20分以上 or 20℃×10分以上
ノンリフシーラー研磨	P800~ボカシ部P1500	ノンサンディング
上塗り再塗装	通常どおり	一度の厚塗りは避ける
シール効果	◎	○
最終外観	◎	○

※ベース単独での再補修の場合はノンリフシーラーを使用する必要はありません。

※シーラーを60℃×20分以上乾燥させた時は、シーラー表面の足付け研磨が必要になります。

適合下地

補修塗膜	新車塗膜	電着プライマー	鋼板露出部	PPバンパー素地
○	○	○	×	×

※P320~P800の足付け研磨が必要です

ISAMU イサム塗料株式会社

営業企画部 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(565)0210 FAX077(565)0067
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364