

## 低VOC環境対応型一液ベースコート

## 環境対応型最強一液ベースコート

## ◆アクロベース

## ◆主剤 100 : 50~70 専用シンナー



品番	製品名	容量	特長・備考
220-XXXX	主剤各色	3.5 ℓ 0.9 ℓ	
220-1732	シロックス (P64)	0.9 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●シンナー希釈率50~70%で塗装可能なので、VOC排出量を大幅に低減することができます。</li> <li>●抜群の隠ぺい性とボカシ作業性をもっています。</li> <li>●硬化剤を加える必要がなく、可使時間の影響もありません。 (3コートパールなど塗装回数が増える場合やボンネット等の裏塗りの際には強化剤を5%添加してください)</li> </ul>
220-1733	パールミックス クリアー	3.5 ℓ 0.9 ℓ	
220-1731	ミキシングクリアー	3.5 ℓ 0.9 ℓ	
220-1741	ボカシ剤 (P61)	3.5 ℓ	
220-1742	ボカシ剤S		
220-1740	ボカシ剤SS		
220-1743	アクロベース強化剤	500ml 0.1 ℓ	
220-1744	ノンリフシーラー (P65)	0.9 ℓ	
220-1745	3Pブレンダー (P65)	400ml	
004-XXXX	専用シンナー 5~50	16 ℓ 3.785 ℓ	
002-2838	アクロベースリターダー	3.785 ℓ	
220-3023	クリアーレスホワイト	16kg 3.5 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●クリアーレスのモノコートソリッドホワイト。</li> <li>●必ず強化剤を10%加えてください。</li> </ul>

## 塗装仕様

	ソリッド・メタリック・2コートパール	3コートパール	
標準配合	主剤 .....100 専用シンナー .....50~70	○カラーベース 主剤 .....100 強化剤 .....5 専用シンナー...50~70	○パールベース 主剤 .....100 強化剤 .....5 専用シンナー 70~100
乾燥条件	各種仕上げクリアー乾燥条件を参照		

※クリアーレスホワイトは必ず強化剤を10%加えてください。

## ◇希釈シンナーの選定

塗装時の気温、ブース風量、塗装面積に応じて各シンナーを選定してください。

塗装面積	アクロベースシンナー	適用温度 (°C)								
		5	10	15	20	25	30	35	40	
ドアパネル1枚程度	5	■								
	10	■								
	20		■							
	30			■						
	40				■					
	50					■				
全塗装またはルーフ・ボンネット程度	5	■								
	10	■								
	20		■							
	30			■						
	40				■					
	50					■				

2828リターダーは20%以内にて添加してください。

## ◇仕上げクリヤーの選定

アクロベースの場合、2液ウレタン塗料と違い、メタリック、2コートパール、3コートパール、ソリッドなど、いずれの場合も上塗りクリヤーが必要になります。

仕上がり品質、作業性に応じてクリヤーを選定してください。

タイプ	重畳比	品名	ハードナー/硬化剤	シンナー	シンナー重畳比
高外観タイプ	2 : 1	アクセル201C70クリヤー アクセル201C80クリヤー	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)	上塗りウレタンシンナー	0~15%
		アクセル201クリヤー (No.1, No.2)			0~20%
標準タイプ	4 : 1	アクセル401C85クリヤー アクセル401C95クリヤー	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)		0~10%
		アクセル401 (No.0, No.1, No.2)			
速乾タイプ	10 : 1	アクセル1001クリヤー (No.0, No.1, No.2)	アクセル1001ハードナー (標準、遅乾)		

アクセル201Cシリーズ



アクセル201クリヤー



アクセル401Cシリーズ



アクセル401クリヤー



アクセル1001クリヤー



※従来タイプクリヤーもご使用可能です。  
ミラノ2Kコモクリヤー／ミラノ2KMRクリヤー  
(5 : 1) (10 : 1)

# ◆アクロベース原色一覧

平成20年9月現在

品番	品名	容量	
アクロベース原色			
3001	ホワイト	0.9ℓ	3.5ℓ
3018	オパールホワイト	0.9ℓ	
3120	オーカー	0.9ℓ	
3404	インデアンレッド	0.9ℓ	
3515	ピッチブラック	0.9ℓ	3.5ℓ
3520	ディープブラック	0.9ℓ	3.5ℓ
0107	サンシャインエロー	0.9ℓ	
0108	イルガエロー	0.9ℓ	
0112	オキサイドエロー	0.9ℓ	
0114	アプリコットエロー	0.9ℓ	
0118	フタルエロー	0.9ℓ	
0123	ポテンシャルエロー	0.9ℓ	
0212	コスミックブルー	0.9ℓ	
0222	リッチブルー	0.9ℓ	
0224	スレンブルー	0.9ℓ	3.5ℓ
0234	マザリンブルー	0.9ℓ	3.5ℓ
0235	スペシャルブルー	0.9ℓ	3.5ℓ
0237	ブルーグリーン	0.9ℓ	
0250	オリエントブルー	0.9ℓ	3.5ℓ
0257	トランスブルー	0.9ℓ	
0315	ディープグリーン	0.9ℓ	3.5ℓ
0337	ミントグリーン	0.9ℓ	
0340	フタロシャニングリーン	0.9ℓ	3.5ℓ
0466	ベネチアンレッド	0.9ℓ	
0473	ゴールドブラウン	0.9ℓ	
0479	スペシャルゴールド	0.9ℓ	
0558	グラファイト	0.9ℓ	
0559	チンチングブラック	0.9ℓ	3.5ℓ
0615	サンオレンジ	0.9ℓ	
0625	ロプスターレッド	0.9ℓ	
0642	シンカシャレッド	0.9ℓ	3.5ℓ
0643	メジウムレッド	0.9ℓ	
0650	ブライトレッド	0.9ℓ	3.5ℓ
0652	シグナルレッド	0.9ℓ	
0679	スペシャルバイオレット	0.9ℓ	
0680	ディープマルーン	0.9ℓ	3.5ℓ
0683	スレンレッド	0.9ℓ	3.5ℓ

品番	品名	容量	
0684	マゼンタ	0.9ℓ	
0685	ローヤルバイオレット	0.9ℓ	3.5ℓ
0688	シンカシャバイオレット	0.9ℓ	3.5ℓ
0700	メタリー細目	0.9ℓ	3.5ℓ
0703	メタリー荒目	0.9ℓ	3.5ℓ
0704	メタリー極荒目	0.9ℓ	3.5ℓ
0711	メタリースターブライト細目	0.9ℓ	3.5ℓ
0714	メタリースノーホワイト細目	0.9ℓ	3.5ℓ
0715	メタリースターブライト	0.9ℓ	3.5ℓ
0716	メタリーブライト	0.9ℓ	3.5ℓ
0720	メタリー極細目	0.9ℓ	
0722	メタリーフェースホワイト細目	0.9ℓ	3.5ℓ
0723	メタリーフェースホワイト	0.9ℓ	3.5ℓ
0724	メタリーフェースホワイト荒目	0.9ℓ	3.5ℓ
0725	メタリースターブライト荒目	0.9ℓ	3.5ℓ
0726	メタリーハイブライト	0.9ℓ	3.5ℓ
0730	メタリー超細目	0.9ℓ	
0741	メタリーシルキー細目	0.9ℓ	3.5ℓ
0757	メタリークリスタル	0.9ℓ	3.5ℓ
0765	メタリーブルー	0.9ℓ	
0767	メタリービュアブルー	0.9ℓ	
0770	メタリーカップパー	0.9ℓ	
0773	メタリープラチナカラー	0.9ℓ	
0775	メタリーレッド	0.9ℓ	
0776	メタリーコスモ細目	0.9ℓ	
0777	メタリーコスモ	0.9ℓ	
0778	メタリーコスモ荒目	0.9ℓ	
0781	メタリーゴールド	0.9ℓ	
0785	メタリービュアゴールド	0.9ℓ	3.5ℓ

1731	ミキシングクリヤー	0.9ℓ	3.5ℓ
1732	シロックス	0.9ℓ	
1733	パールミックスクリヤー	0.9ℓ	3.5ℓ
1741	ボカシ剤		3.5ℓ
1742	ボカシ剤S		3.5ℓ
1740	ボカシ剤SS		3.5ℓ
1743	アクロベース強化剤	500ml	0.9ℓ

- TCカラー原色はTCカラー各原色をご使用ください。
- TCパールコンクはTCパールコンク各色をご使用ください。