

ハイパー水系塗料

◆AXUZ (アクアス)

◆主剤100:10~50%バランサーエコ



品番	製品名	容量	特長・備考
265-XXXX 266- 268-	主剤各色 パールコンク TCカラー	0.9 ℓ 280ml	<ul style="list-style-type: none"> ●VOC、CO₂同時削減可能 ●エコマーク認定取得 ●隠ぺい性の向上 ●塗料使用量の低減 ●新車塗色に合わせた発色性
265-1705 265-2700	ミキシングクリヤー メタコン	0.9 ℓ	
265-1706	バランサーエコ	3.5 ℓ	
265-8003	バックアップ剤	0.5 ℓ	

◆利益を生む作業性能＝CO₂削減効果

1. 高隠ぺい、ウェットオンウェット塗装が可能でブース滞在時間短縮
塗装工程の効率アップが実現可能に。
2. CO₂排出量削減に寄与。
従来水性塗料より約30%削減可能。

◆誰でも簡単技術フリー

1. 塗装回数の低減（2回目の塗装で9割隠ぺい可能）
2. 塗装使用量の低減（従来アクアスに比べ37.5%Down）
3. 独自分散剤の開発（ミストのざらつきを解消）
（鮮映性の高い発色再現性）

◆より優れた環境性能＝VOC削減効果

1. 低臭、VOC排出量大幅削減。
2. エコマーク認定取得。
3. GHSラベルによる有害危険表示がありません。



VOC含有量363g/L以下

GHSラベル有害危険表示なし



◆アクアスCO₂排出抑制工法

ブラサフ塗装	ウルトラサフ、ウルトラサフ5、ピュアエースブラサ	
下地処理	P800以上のペーパーで水研ぎ後、エコワックスオフ	
アクアス調合比	メタリック/2コートパール塗装	ソリッド
	主剤……………100 バランサーエコ……………35~45 (濃色メタリック：ソリッド色が40%以上配合) (20)	主剤…… バランサ
アクアス塗装	メタリック/2コートパール塗装	ソリッド
	1. 2~4回隠べいするまで塗り重ねる フラッシュオフ：ブローガン (P99) でツヤが引けるまで (湿度が高い場合は温風ヒーター各種を使用) 2. 1~2回ムラ取り	1. 2~5
セッティング	コート後のフラッシュオフ…………… クリヤー塗装までのセッティング……………	
クリヤー塗装	アクセルCシリーズ (201C70クリヤー、201C80クリ)	

◇注意事項

- 湿度85%以上の湿度条件では乾燥が遅くなります……………塗装ブー
- 気温が10℃以下の温度条件では乾燥が遅くなります。……………塗装ブー
- スプレーガンでのエアブローはノズル詰まりの原因になりますので必ずプロ
- 下地処理等で水研ぎ後の水切りは十分に行ってください。
- ゴミ・ブツ取りなどの手直しは空研ぎしてください。
- クリヤーまでのセッティングは全体のツヤが引けた後必ず10分程度とって
- 水性塗料は塗装条件(気温や湿度)で影響を受けやすいので、8003バックアッ

推奨スプレーガン	W-400WBスプレーガン (P107)	サタジェ
	エア圧：0.15~0.2Mpa 吐出量：2.0~2.5回転戻し (ドアパネル1~2枚)	エア圧： 吐出量：

※脱脂剤「アクアスエコワックスオフ」洗剤「アクアスエコガンクリーナー」

※標準塗装・ボカシ塗装などは別途マニュアルをご参照ください。

フ	
(P35) で脱脂。	
塗装	3コートパール塗装
.....100 ーエコ.....10~20	主剤 : バランサーエコ カラーベース 100 : 20 パールベース 100 : 30
塗装	3コートパール塗装
回隠べいするまで塗り重ねる	カラーベース : 2~5回隠べいするまで塗り重ねる フラッシュオフ : ブローガン (P99) でツヤが引けるまで (湿度が高い場合は温風ヒーター各種を使用) パールベース : パール感を確認しながら3~5回塗装
.....1分以上 (ブローガン等でツヤが引けるまで)10分以上 (20℃/湿度60%において)	
ヤー、401C85クリヤー、401C95クリヤー) をご使用ください。	

スを雰囲気温度より5℃程度加温してください
 スを雰囲気温度より5℃程度加温してください
 ーガン等をお使いください。

ださい。水分を充分取り除くことを守ってください。
 プ剤を主剤に対し5%添加すると効果的です。

ット3000WSB (P107)
0.15~0.2Mpa 2.0~2.5回転戻し (ドアパネル1~2枚)

など専用のものをご使用ください。

◆AXUZ原色一覧表

平成20年9月現在

品番	品名	容量
3001	ホワイト	0.9ℓ
3018	オパールホワイト	280ml
3120	オーカー	280ml
3404	インディアンレッド	280ml
3520	ディーブブラック	0.9ℓ
0107	サンシャインエロー	280ml
0108	イルガエロー	280ml
0112	オキサイドエロー	280ml
0114	アプリコットエロー	280ml
0123	ポテンシャルエロー	280ml
0212	コスミックブルー	0.9ℓ
0222	リッチブルー	280ml
0224	スレンブルー	280ml
0234	マザリンブルー	280ml
0235	スペシャルブルー	0.9ℓ
0237	ブルーグリーン	280ml
0250	オリエントブルー	0.9ℓ
0257	トランスブルー	280ml
0315	ディーブグリーン	280ml
0337	ミントグリーン	280ml
0340	フタロシャニングリーン	280ml
0446	ベネチアンレッド	280ml
0473	ゴールドブラウン	280ml
0558	グラファイト	280ml
0559	チンチングブラック	0.9ℓ
0615	サンオレンジ	280ml
0625	ロブスターレッド	0.9ℓ

品番	品名	容量
0642	シンカシャレッド	0.9ℓ
0643	メジウムレッド	0.9ℓ
0650	ブライトレッド	0.9ℓ
0652	シグナルレッド	280ml
0679	スペシャルバイオレット	280ml
0680	ディーブマルーン	0.9ℓ
0683	スレンレッド	0.9ℓ
0684	マゼンタ	0.9ℓ
0685	ローヤルバイオレット	280ml
0688	シンカシャバイオレット	280ml
0703	メタリー荒目	0.9ℓ
0704	メタリー極荒目	0.9ℓ
0711	メタリースターブライ細目	0.9ℓ
0714	メタリースノーホワイト細目	0.9ℓ
0715	メタリースターブライ	0.9ℓ
0716	メタリーブライ	0.9ℓ
0723	メタリーフェースホワイト	0.9ℓ
0725	メタリースターブライ荒目	0.9ℓ
0726	メタリーハイブライ	0.9ℓ
0730	メタリー超細目	0.9ℓ
0741	メタリーシルキー細目	0.9ℓ
0765	メタリーブルー	280ml
0767	メタリーピュアブルー	280ml
0775	メタリーレッド	280ml
0781	メタリーゴールド	280ml
1705	ミキシングクリヤー	0.9ℓ
2700	メタコン	0.9ℓ
8003	バックアップ剤	0.5kg

平成20年9月現在

品番	品名	容量
3051	パールコンク T	280ml
3052	パールコンク 2T	280ml
3053	パールコンク 3T	280ml
3054	パールコンク 4T	280ml
3055	パールコンク 5T	280ml
3056	パールコンク 6T	280ml
3057	パールコンク 7T	280ml
3058	パールコンク 8T	280ml
3059	パールコンク 9T	280ml
0291	パールコンク B	280ml
0292	パールコンク 2B	280ml
0293	パールコンク 3B	280ml
0294	パールコンク 4B	280ml
0295	パールコンク 5B	280ml
0296	パールコンク 6B	280ml
0491	パールコンク C	280ml
0492	パールコンク 2C	280ml
0493	パールコンク 3C	280ml
0494	パールコンク 4C	280ml
0392	パールコンク 2G	280ml
0393	パールコンク 3G	280ml
0394	パールコンク 4G	280ml
0395	パールコンク 5G	280ml
0396	パールコンク 6G	280ml
0397	パールコンク 7G	280ml
0398	パールコンク GR	280ml
0399	パールコンク GB	280ml

品番	品名	容量
0198	パールコンク 2HG	280ml
0196	パールコンク 4HG	280ml
0195	パールコンク 5HG	280ml
0194	パールコンク 6HG	280ml
0193	パールコンク 7HG	280ml
0192	パールコンク 8HG	280ml
0691	パールコンク R	280ml
0692	パールコンク 2R	280ml
0693	パールコンク 3R	280ml
0694	パールコンク 4R	280ml
0695	パールコンク 5R	280ml
0696	パールコンク 6R	280ml
0697	パールコンク 7R	280ml
0698	パールコンク 8R	280ml
0699	パールコンク 9R	280ml
0670	パールコンク V	280ml
0673	パールコンク 3V	280ml
0753	パールコンク 3S	280ml
3120	TCカラーオーカー	280ml
3404	TCカラーインデアノレッド	280ml
3500	TCカラーブラック	280ml
0123	TCカラーポテンシャルエロー	280ml
0250	TCカラーオリエントブルー	280ml
0340	TCカラーフタロシャングリーン	280ml
0559	TCカラーチンチングブラック	280ml

◆アクアス塗装ツール（関連品）

◆推奨スプレーガン ◆スプレーガン洗浄剤



イサム水性塗料
専用スプレーガン



サタジェット
3000WSB



アクアスエコガン
クリーナー（洗浄剤） 3.5L

◆ブローガン（スタンド式）



サタ・ドライジェット
97ブローガン



ドライブローガン
DBG-101

◆温風ハンドヒーター



温風カーボン
ハンドヒーター



温風スポット
ヒーター



温風ワイド
ヒーター

◆その他



アクアスペース
キャビネット



サンプルパネル
ドライヤーW1000




ライトスケール
Route（ルート）



UM120W（水性塗料専用
スプレーガン洗浄機）



かたまり～ノ
（廃液凝集分離剤）



アジテーターカバー
S35（水性対応）



イサムライトシールド
塗板（水性対応）



水性塗料対応
ストレーナー