

# ミラノ2Kシリーズに高外観クリヤー誕生!

## ◆ミラノ2K HSクリヤー

## ◆主剤 2 : 1

## HSクリヤーハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
236-3751	ミラノ2K HSクリヤー	3.5ℓ 16ℓ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水系ベースコートAXUZのクリヤーとして使用できます。</li> <li>●最高レベルの肉持ち感とすっきりとした塗り肌。</li> <li>●LOW-VOCで環境にやさしい塗料です。</li> </ul>
236-3761	ミラノ2K HSクリヤーハードナー標準	3.5ℓ 2ℓ	
236-3769	ミラノ2K HSクリヤーハードナーW		

### 標準調合

配合比 (重量比)	主剤……………100 HSクリヤーハードナー ……50 シンナー……………0~20
--------------	---

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

### 可使時間

	10℃	20℃	30℃
可使時間	3時間	2時間	1時間

### 乾燥時間

指 触 乾 燥	12分 (20℃)
コ ン パ ウ ン ド 可 能 時 間	40分 (60℃)
完 全 硬 化 時 間	60分 (60℃) 又は30分 (80℃)

### ■注意事項

『ミラノ2Kリアクター』及び『ミラノ2Kハードナー (2 : 1タイプ)』を硬化剤として使用しないでください。