

アクセルクリヤーCシリーズ

CO₂排出抑制クリヤー

◆アクセル201Cシリーズ

◆主剤 2 : 1

アクセルマルチハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
239-1708	アクセル201C70クリヤー	3.5 ℓ 16 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ・“外観、コシ”を重視した2:1クリヤー ・肉持ちに優れ、高級仕上げ可能 ・コート間なし、1.5回塗装が可能
239-1709	アクセル201C80クリヤー		<ul style="list-style-type: none"> ・“塗り易さ”を重視した2:1クリヤー ・ガンスベリが良いためガン操作が楽で塗装者への負担が少ない ・ミストのなじみが良い ・1.5回塗装が可能
239-17xx	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)	3.5 ℓ	アクセル 2:1、4:1タイプで共通で使えるマルチハードナー

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

標準調合

配合比 (重量比)	C70	主剤100 アクセルマルチハードナー50
	C80	シンナー0~15

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

可使時間

可使時間	C70	塗料+ハードナー+シンナー/23℃×45分
	C80	塗料+ハードナー+シンナー/23℃×60分

乾燥時間

	C70	C80
指触乾燥	12分 (20℃)	12分 (20℃)
テープ可能時間	60℃×20分以上	60℃×15分以上
コンパウンド可能時間	60℃×20分以上	60℃×15分以上

◆アクセル401Cシリーズ

◆主剤 4 : 1

アクセルマルチハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
239-1719	アクセル401C85クリヤー	3.5 ℓ 16 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ・“外観、コシ”を重視した4:1クリヤー ・コシが強く、タレ難い (プレスライン塗装時の不安解消) ・国内2:1クラスの高外観仕上げが可能 ・各社国産車の様々な肌を再現可能
239-1720	アクセル401C95クリヤー		<ul style="list-style-type: none"> ・“塗り易さ”を重視した4:1クリヤー ・ガンスベリが良く、ガン操作が楽で塗装者への負担が少ない ・ミストのなじみが良い
239-17xx	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)	3.5 ℓ	アクセル 2:1、4:1タイプで共通で使えるマルチハードナー

標準調合

配合比 (重量比)	C85	主剤 ……………100
		C95
		シンナー ……………0~10

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

可使時間

可使時間	C85	塗料+ハードナー+シンナー/23℃×90分
	C95	塗料+ハードナー+シンナー/23℃×90分

乾燥時間

	C85	C95
指触乾燥	8分 (20℃)	9分 (20℃)
テープ可能時間	60℃×20分以上	60℃×15分以上
コンパウンド可能時間	60℃×20分以上	60℃×15分以上

アクセルクリアーCシリーズ

◆アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)

アクセル201、401、201Cシリーズ、
401Cシリーズに調合可能

※1001には使用不可



使い分け

◆アクセル201Cシリーズ/アクセル201クリアー (No.1、No.2) 小面積 (ドアパネル1枚)

主剤	マルチハードナー	気温(°C)								
		5	10	15	20	25	30	35	40	
C70	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
C80	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.1	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.2	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			

大面積 (ボンネット・ドア2枚以下)

主剤	マルチハードナー	気温(°C)								
		5	10	15	20	25	30	35	40	
C70	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
C80	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.1	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.2	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			

◆アクセル401Cシリーズ/アクセル401クリアー (No.0、No.1、No.2) 小面積 (ドアパネル1枚)

主剤	マルチハードナー	気温(°C)								
		5	10	15	20	25	30	35	40	
C85	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
C95	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.0	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.1	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.2	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			

大面積 (ボンネット・ドア2枚以下)

主剤	マルチハードナー	気温(°C)								
		5	10	15	20	25	30	35	40	
C85	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
C95	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.0	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.1	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			
No.2	速乾	■								
	標準		■							
	遅乾						■			