

アクセルクリアーシリーズ

◆アクセル201クリアー

◆主剤 2 : 1

アクセルマルチハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
239-1708	アクセル201クリアーNo.1	3.5 ℓ	平滑な肌 最速スピード 標準タイプ
239-1709	アクセル201クリアーNo.2	16 ℓ	
239-17xx	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)	3.5 ℓ	アクセル2:1、4:1タイプで 共通で使えるマルチハードナー

◆アクセル401クリアー

◆主剤 4 : 1

アクセルマルチハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
239-1710	401クリアー No.0	16 ℓ 3.6 ℓ	超速乾 (寒冷外仕様) タイプ
239-1711	401クリアー No.1		速乾タイプ
239-1712	401クリアー No.2		標準タイプ
239-17xx	アクセルマルチハードナー (速乾、標準、遅乾)	3.5 ℓ	アクセル2:1、4:1タイプで 共通で使えるマルチハードナー

標準調合

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

配合比 (重量比)	主剤		シンナー	
	アクセルマルチハードナー		シンナー	
	アクセル201クリアー	アクセル401クリアー		
	100	50		0~20%
	100	25		0~10%

可使時間

主剤はNo.1、ハードナーは標準ハードナーの場合

アクセル201クリアー	塗料+ハードナー+シンナー/20℃×1時間
アクセル401クリアー	塗料+ハードナー/23℃×4時間 (標準ハードナー)

乾燥時間

	アクセル201クリアー		アクセル401クリアー		
	No.1	No.2	No.0	No.1	No.2
指触乾燥 (23℃)	12分	14分	6分	8分	11分
テープ可能時間 (60℃)	20分以上	30分以上	15分以上	20分以上	20分以上
コンパウンド可能時間 (60℃)	20分以上	30分以上	15分以上	20分以上	20分以上

アクセルクリアーシリーズ

最速、高外観仕上げクリヤー

◆アクセル1001クリヤー

◆主剤 10 : 1

アクセル1001ハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
239-1735	1001クリヤー No.0	16 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●メタリックの戻しムラ、色ノボリが少ない。 ●レベリング性が優れているので、高外観仕上げが可能です。 ●乾燥性に優れています。
239-1736	1001クリヤー No.1		
239-1737	1001クリヤー No.2		
239-1739	1001クリヤーハードナー	0.9 ℓ	
239-1738	1001クリヤーハードナー速乾		

標準調合

配合比 (重量比)	主剤……………100 1001クリヤーハードナー ……10 シンナー……………0~10
--------------	---

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用

可使時間

可使時間	塗料+ハードナー+シンナー/20℃×4時間
------	-----------------------

乾燥時間 (23℃)

	No.0	No.1	No.2
指触乾燥	5分	6分	9分
テープ可能時間	60℃×15分以上	60℃×15分以上	60℃×20分以上
コンパウンド可能時間	60℃×15分以上	60℃×15分以上	60℃×20分以上

■注意事項

アクセルマルチハードナーはご使用出来ません。