

LOW-VOCポリエステルウレタンクリヤー

地球にやさしい

◆LVクリヤー

◆主剤 2 : 1 LVハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
238-2772	LVクリヤー	16kg 4kg	<ul style="list-style-type: none"> ●低VOCで人に地球に優しい塗料。 ●高外観仕上げができる。 ●酸性雨に対し高い性能を発揮。 ●米国EPA(環境保護庁)のVOC規制ガイドライン=RACT基準適合
238-2773	LVハードナー	4kg 2kg	
238-2774	LVハードナーW		

標準調合

配合比 (重量比)	主剤……………100 LVハードナー……………50 上塗り用ウレタンシンナー……………0~20
--------------	---

可使時間

	10℃	20℃	30℃
主剤+ハードナー+シンナー	3時間	2時間	1時間

乾燥時間

指触乾燥	15分
コンパウンド可能時間	60℃×40分以上
テープ可能時間	60℃×30分以上