

理想を超えた高外観クリヤー

◆ファイナルクリヤーHi

◆主剤 2 : 1

ファイナルハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
238-2734	ファイナルクリヤーHi標準	4kg 16kg	<ul style="list-style-type: none"> ●外観を重視した高外観2：1タイプ ●外観塗装作業性に優れ、メタリックの戻しムラ、色昇りが発生しない。
238-2736	ファイナルクリヤーHi速乾		
238-2786	ファイナルハードナー	2kg 4kg	<ul style="list-style-type: none"> ●肉持ち感に優れ、透明感のある仕上がり。

標準調合

配合比 (重量比)	主剤	100
	ハードナー	50
	上塗りウレタン用シンナー	10~30

可使時間

	10℃	20℃	30℃
ファイナルクリヤーHi標準	5時間	3.5時間	2時間
ファイナルクリヤーHi速乾	3時間	2時間	1時間

乾燥時間 (強制乾燥を標準としてください)

	ファイナルクリヤー標準	ファイナルクリヤー速乾
指触乾燥	6分	4分
テープ可能時間	60℃×30分	60℃×20分
コンパウンド可能時間	60℃×30分	60℃×30分