

スタンダードクリヤー

高外観、速乾性のスタンダードウレタンクリヤー

◆ミラノ2KコモクリヤーHi

◆主剤 5 : 1 コモハードナー



品番	製品名	容量	特長・備考
234-2797	コモクリヤーNo. 0Hi	16 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●標準ウレタンクリヤーでありながら、速乾ウレタンの乾燥性。 ●高鮮映、高外観仕上げが可能 ●メタリックの戻しムラ、色昇りが発生しない。
234-2793	コモクリヤーNo. 1Hi		
234-2795	コモクリヤーNo. 2Hi		
234-2775	コモハードナー	3.5 ℓ	コモクリヤーNo.0Hi=超速乾タイプ コモクリヤーNo.1Hi=速乾タイプ コモクリヤーNo.2Hi=標準タイプ
234-2776	コモハードナー速乾	0.9 ℓ	

標準調合

配合比 (重量比)	主剤……………100 コモハードナー ……20 コモシンナー……………0~20
--------------	---

可使時間

可使時間	塗料+ハードナー+シンナー/23℃×4時間
------	-----------------------

乾燥時間 (23℃)

	No. 0	No. 1	No. 2
指触乾燥	6分	8分	10分
テープ可能時間	4時間	5時間	6時間
コンパウンド可能時間	12時間	16時間	24時間

■注意事項

『ミラノ2Kリアクター』及び『ミラノ2Kハードナー (2 : 1タイプ)』を硬化剤として使用しないでください。