乾燥性・シマリ最高!
未来指向の高外観
ウレタンクリヤー

全種新規格
Hiシリーズに進化!

塗装作業性がグーンとアップ

MIRANO 2K
COMOクリヤーHi

標準ウレタンならではの
高外観を速乾ウレタンの
乾燥性で実現!!
Hiシリーズとなり
よりいっそう
グレードアップ!!

- No.0 Hi超速乾タイプ
- No.1 Hi速乾タイプ
- No.2 Hiノーマルタイプ

Isamu

〈標準型ウレタンの高外観〉と〈速乾型ウレタンの乾燥性〉

Hi

ミラノ2Kコモクリヤー

Hiシリーズでグレードアップ!!

No.0 No.1 No.2

特　長

①乾燥性・ポリッシング性をさらに高めたHiシリーズにグレードアップ。塗装作業は抜群です。
②標準ウレタンでありながら、速乾ウレタンの乾燥性を兼ねそなえています。
③高鮮映性で、高外観仕上げができます。
④メタリックの戻しムラ、色ノボリが発生しません。

使用方法

1.配合比

ミラノ2Kコモクリヤー 5 : 1 コモハードナー / コモハードナー速乾

2.シンナー希釈率

- 使用シンナー…ミラノ2Kコモシンナー
  (車両用上塗りウレタンシンナーも使用可)
- 希釈率……0～20%

3.可使時間(主剤+硬化剤)20℃　シンナー0%

	No.0 Hi	No.1 Hi	No.2 Hi
コモハードナー	3時間以内	3.5時間以内	4.5時間以内
コモハードナー速乾	2時間以内	3時間以内	4時間以内

※調合後はできるだけ早くご使用ください。

4.塗装回数…3～4回

乾燥時間(20℃)

	No.0	No.1	No.2
指触乾燥	6分	8分	10分
テープ可能時間	4時間	5時間	6時間
コンパウンド可能時間	12時間	16時間	24時間
完全硬化時間	4日	4日	4日

荷　姿

コモクリヤーNo.0 Hi 16L		
コモクリヤーNo.1 Hi 16L	コモハードナー	3.5L・0.9L
コモクリヤーNo.2 Hi 16L	コモハードナー速乾	3.5L・0.9L

使用にあたってのご注意

A.作業上の注意点

1.塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
- 作業着・手袋・フード付き帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
- 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2.スプレーミストを吸い込まない
塗装の際、JIS T8153に適合し厚生労働大臣の行う型式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

B.イソシアネートの毒性について

1.スプレーミストの吸入による中毒症状
軽症：不快感・頭痛・咳　　中症：喉頭炎と同じ様な症状
重症：ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2.皮ふに触れた場合の炎症
塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなど炎症を起こす場合があります。

3.一度中毒症状になると再発しやすい
一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や、既往症のある人、皮ふカブレのでやすい人、アレルギー体質の人は、作業に従事しないでください。

C.容器のふたを必ずしめる

1.硬化剤：硬化剤は空気中の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触を避けてください。
2.ベース：ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム塗料株式会社
http://www.isamu.co.jp/

車両塗料事業部	〒532-0035	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
東京支店	〒174-0042	東京都板橋区東坂下1-16-7	☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
名古屋支店	〒452-0824	名古屋市西区こも原町82	☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店	〒532-0035	大阪市淀川区三津屋南3-9-8	☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店	〒811-2304	福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1	☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所	〒004-0053	札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13	☎011(893)8035 FAX011(893)8036
仙台出張所	〒981-3201	仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23	☎022(375)1367 FAX022(375)2812
横浜出張所	〒232-0016	横浜市南区宮元町3-51	☎045(715)7462 FAX045(715)7463
広島出張所	〒733-0012	広島市西区中広町1-5-17-2	☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場	〒525-0072	滋賀県草津市笠山8-2-1	☎077(562)1360 FAX077(562)1364

カタログNo. AB014-01-12　05-017