

スタンダードクリヤー

非極性耐酸性雨強化型ウレタンクリヤー

◆ミラノ2KMRクリヤーHi

◆主剤 10 : 1 MRクリヤー専用硬化剤

(AU21、硬化剤も使用できます。)



品番	製品名	容量	特長・備考
236-2767	MRクリヤー No.0Hi	16 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●メタリック戻しムラ、色異りが発生しない。 ●速乾性で高外観仕上げ。 ●No.0は乾燥性を強化したタイプ。 ●No.2は遅乾タイプ。
236-2768	MRクリヤー No.1Hi		
236-2769	MRクリヤー No.2Hi		
236-2763	MRクリヤー専用速乾硬化剤	0.9 ℓ	
236-2764	MRクリヤー専用硬化剤		

標準調合

配合比 (重量比)	主剤 100 硬化剤 10 シンナー 0~10
--------------	---

シンナーは上塗り用ウレタンシンナー使用

可使時間

可使時間	塗料+硬化剤+シンナー/23℃×4時間
------	---------------------

乾燥時間 (23℃)

	No.0	No.1	No.2
指触乾燥	4分	6分	9分
テープ可能時間	4時間	5時間	7時間
コンパウンド可能時間	8時間	12時間	12時間

■注意事項

『ミラノ2Kリアクター』及び『ミラノ2Kハードナー (2 : 1タイプ)』を硬化剤として使用しないでください。