

フッ素樹脂を配合した超性能塗料

◆ハイフッソタッチアップクリヤー

◆主剤 4 : 1 硬化剤



品番	製品名	容量	特長・備考
237-2723	ハイフッソ タッチアップクリヤー 主剤	1kg 3.6kg	<ul style="list-style-type: none"> ●付着力が良く、特にボカシ際 のミガキ跡が出にくい。 ●ゴミの付着が少なく、ポリッ シュ性が大幅に向上。 ●フッ素樹脂による抜群のはっ 水力。光沢と、滑らかさを長 期間保持します。
237-2705	ハイフッソ専用硬化剤	250 g 0.9kg	
237-2726	バンパー用硬化剤	250 g	

塗装仕様

配合比 (重量比)	主剤……………100 硬化剤……………25 シンナー……………0~20
可使時間	塗料+硬化剤+シンナー/20℃×2時間
乾燥条件	60℃×40分以上(強制乾燥が基本)

シンナーは上塗り用ウレタンシンナー使用

耐擦傷性フッ素樹脂塗料

◆ハイフッソスピカクリヤー

◆主剤 2 : 1 硬化剤



品番	製品名	容量	特長・備考
237-2765	ハイフッソスピカクリヤー	3.6kg	<ul style="list-style-type: none"> ●はっ水性に優れている。 ●耐スリ傷効果がある。 ●タッチアップ作業性が良く、 ボカシの磨き跡が出にくい。
237-2705	ハイフッソ専用硬化剤	250 g 0.9kg	
237-2766	ハイフッソスピカ 専用ボカシ剤	0.946 ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●ボカシ際の処理時に使用 ボカシ剤 : 硬化剤 100 : 2

塗装仕様

可使時間	塗料+硬化剤+シンナー/20℃×6時間
乾燥条件	60℃×60分以上(強制乾燥が基本)

シンナーは上塗り用ウレタンシンナー使用