

# 親水効果で汚れをよせつけない機能性クリヤー&処理剤

## ◆ミラノ 2K親水クリヤー

## ◆主剤 10：1 親水クリヤー専用硬化剤



## ◆ミラノ 2K親水処理剤

品番	製品名	容量	特長・備考
236-3787	ミラノ 2K親水クリヤー	0.9 ℓ	塗装面に親水化成分を発現させることで親水効果を発揮します。 簡単な水洗いだけで汚れを落とすことができ、メンテナンス性は抜群です。
236-3788	ミラノ 2K親水クリヤー 硬化剤	100 g	
236-3789	ミラノ 2K親水クリヤー バンパー用硬化剤	100 g	親水処理剤ですばやく親水効果を発現することができます。
004-2847	ミラノ 2K親水クリヤー 専用シンナー	0.9 ℓ	塗装すれば効果は半永久的、親水処理剤単体でも効果は約6ヶ月
324-3745	ミラノ 2K親水処理剤	1 ℓ	

### 標準調合

配合比 (重量比)	主剤 .....	100	主剤 .....	100
	専用硬化剤 .....	10	専用バンパー硬化剤 .....	15
	専用シンナー .....	0~20	専用シンナー .....	0~20

### 可使時間

	10℃	20℃	30℃
可使時間	6時間	4時間	2時間

### 乾燥時間

	60℃	70℃	80℃
乾燥時間	45分以上	30分以上	20分以上

※親水クリヤー塗装後、親水効果が発現するまで約1ヶ月かかります。すぐに効果が必要な場合はウェスに親水処理剤を含ませ、濡れる程度に拭いてください。2時間ほどで親水効果が得られます。

※新車塗膜上に親水処理剤を塗装する場合、ウェスに親水処理剤を含ませ、濡れる程度に拭いてください。2時間ほどで親水効果が得られます。(約6ヶ月間効果が持続します)