


## 表面処理剤

## ビニール樹脂系金属表面処理剤

◆ウオッシュプライマー2液型

◆主剤 4 : 1 添加剤



品番	製品名	容量	特長・備考
321-3920	ウオッシュプライマー 2液型主剤	3.2kg 16kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>●常温乾燥後、焼付塗装をしても、性能は変わらない。</li> <li>●硬化乾燥時間は4～5時間。</li> </ul>
321-3922	ウオッシュプライマー 2液型添加剤	800g	

## 使用法

1. 配合比 主剤：添加剤：シンナー＝4：1：4  
(必ず専用シンナーで希釈して下さい。3896ウオッシュプライマーシンナー)
2. 多湿時には白化して効果が減少しますので、湿度85%以上の時の使用は避け  
てください。
3. 厚塗りには注意して下さい。(適正膜厚3～10μmax)