

耐熱強化

STRONG PUTTY

80&120&180

〈ストロングパテ〉シリーズ

- 上塗り後の強制乾燥も安心!
- スアナの少なさ、ヘラのび性抜群!
- 作業性もバッチリ!

すぐれた乾燥性と研磨性

作業性の向上が望まれる現在、塗装用乾燥機も高性能化してきており、より高い温度タイプが登場してきています。これに伴い、上塗りの下のパテにもすぐれた耐熱密着性が要求されてきています。



ストロングパテ 80
鋳金タイプ
#80ペーパーでOK

ストロングパテ 120
中間タイプ
#120ペーパーでOK

これからは
“耐熱”がキーワード!

ストロングパテ 180
ポリパテタイプ
#180ペーパーでOK

Isamu

耐熱強化型 ポリエステルパテシリーズ

ストロングパテ 80 120 180

すぐれた乾燥性・研磨性 + 抜群の耐熱性



■特 長

- ストロングパテシリーズに共通する抜群の耐熱性。上塗り塗装後に安心して強制乾燥ができます。
- 80、120、180すべてに共通する作業性。スアナが少なく、ヘラのび性にすぐれています。
- 研磨性にすぐれているので、ひずみ抜きが容易に行えます。
- 防錆鋼板、アルミ素材対応。ダメージに合わせて80、120、180を使い分けてください。

これからは
“耐熱”がキーワード!

主剤100:2~3硬化剤(中間パテペースト)

	形 式	気 温	可使時間	研磨可能時間
80	W型	5℃	8~14分	45分以上
		10℃	6~10分	30分以上
	標準型	20℃	6~10分	30分以上
		30℃	3~6分	20分以上
120	W型	5℃	8~14分	45分以上
		10℃	6~10分	30分以上
	標準型	20℃	6~10分	30分以上
		30℃	6~10分	30分以上
180	W型	5℃	8~14分	45分以上
		10℃	6~10分	30分以上
	標準型	20℃	6~10分	30分以上
		30℃	6~10分	30分以上

■注意事項

- 1.本品は耐熱強化型パテですが、通常のパテと同様に可使時間が経過してから強制乾燥してください。
- 2.強制乾燥の際は、被塗物と乾燥機器の距離を近づけ過ぎないようにしてください。
- 3.強制乾燥終了後は、必ず放冷してから研磨作業を行ってください。
- 4.パテが厚い部分は反応熱が蓄積して硬化が早く、薄い部分は反応熱が発散しやすいため、硬化が遅くなります。

使用にあたってのご注意

A.作業上の注意点

- 1.塗料やミストを皮ふや粘膜に付着させないために
 - 作業着、手袋、マスクを装着し、皮ふや粘膜を保護してください。
 - 保護メガネは必ずかけてください。飛沫が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。
- 2.皮ふに触れた場合の炎症

塗料やミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3.作 業

いったん中毒症状になると過敏になり、再発しやすくなる傾向があるので注意してください。気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な方、既往症がある方、皮ふがかぶれやすい方、アレルギー体質の方は、作業に従事しないでください。

B.取り扱いに際して

硬化剤は燃えやすいペースト状固体であり、また、有機溶剤中毒の危険があるので、使用時以外は必ずふたをしてください。

ISAMU **イサム塗料株式会社**
http://www.isamu.co.jp/

車両塗料事業部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1365 FAX06(6308)5581
東京支店 〒174-0042 東京都板橋区東坂下1-16-7 ☎03(3969)2131 FAX03(3969)2137
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎011(893)8035 FAX011(893)8036
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
横浜出張所 〒232-0016 横浜市中区宮元町3-51 ☎045(715)7462 FAX045(715)7463
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364