

## PRTR対応プラサフ

◆ハイグレードサフホワイト 

◆ハイグレードサフダークグレー 

◆主剤 5 : 1 専用硬化剤

シンナー20~40%



| 品番 | 製品名                            | 容量   | 特長・備考   |
|----|--------------------------------|------|---|
|    | ハイグレードサフホワイト<br>ハイグレードサフダークグレー | 4kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●トルエン、キシレン含有率1%未満。</li> <li>●優れた平滑性で研磨時間の短縮が可能です。</li> <li>●優れたシール性で吸込みの少ない高品質仕上がりが可能。</li> <li>●用途に合わせてホワイトとダークグレーを混合できます。</li> <li>●状況に応じて裏塗り時のノンサンディング仕様が可能です。</li> </ul> |
|    | ハイグレードサフ<br>専用硬化剤              | 800g |   |

### 可使時間・研磨可能時間

| 温度  | 可使時間 | 研磨可能時間  |
|-----|------|---------|
| 10℃ | 2時間  | —       |
| 20℃ | 1時間  | 4時間以上   |
| 30℃ | 30分  | 2.5時間以上 |
| 60℃ | —    | 25分以上   |

シンナーは上塗りウレタン用シンナー使用。






注) 強制乾燥時はダークグレーはホワイトより湿度が高くなります。

照射距離に注意してください。

注) 従来サフよりも光沢があります。塗り重ねる場合は十分にエアブローを行い、指触乾燥を確認してください。

## ◇HGカラーチャートシステム

上塗り塗色に合わせて、下塗りを選定できます。

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| HGサフホワイト   | 80 : 20   | 50 : 50   | 20 : 80   | HGサフダークグレー  |
| ホワイト系  | ライトピンク系   | シルバー系   | マルーン系   | ダークブルー系   |
| 3CP系   | ライトブルー系   | ベージュ系   | ダークグリーン系  | ブラックマイカ系  |
| イエロー系  | ライトグリーン系  | レッドパール系   | ブルーパール系   | ブラック系   |