

# LOW-VOCウレタンプラサフ

地球にやさしい

◆LVプラサフ

◆LVプラサフレッド

◆LVプラサフブラック

◆主剤 10 : 1 硬化剤

(シンナー0~30%)



品番	製品名	容量	特長・備考
322-2971	LVプラサフ	4kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>●低VOCで地球に優しい塗料。</li> <li>●固形分が高く高厚膜塗装が可能。</li> <li>●速乾性で研磨性に優れる。</li> <li>●吸込みがなく上塗り外観性に優れる。</li> <li>●米国EPA(環境保護庁)のVOC規制ガイドライン=RACT基準適合。</li> </ul>
322-2972	LVプラサフレッド	1kg	
322-2984	LVプラサフブラック	1kg	
322-2770	2液プラサフ共通硬化剤	400g	
004-2828	2液プラサフ共通シンナー	3.785 ℓ 16 ℓ	
004-2827	2液プラサフ共通シンナーS		

## 可使時間・研磨可能時間

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	3時間	1.5時間以上
20℃	2時間	1時間以上
30℃	1時間	45分以上
60℃	—	20分以上

可使時間は主剤+硬化剤+シンナーの値です。  
シンナーは2液プラサフ共通シンナー使用。