

色相効果で上塗りのトマリ向上！

◆ウルトラサフ



◆ウルトラサフマルチグレー



◆主剤 10 : 1 上塗り用硬化剤

厚塗り仕様（上塗り塗料用シンナー5～20%）

標準仕様（上塗り塗料用シンナー20～40%）



品番	製品名	容量	特長・備考
322-2990	ウルトラサフグレー	4kg	<ul style="list-style-type: none"> ●ひとつのプラサフで厚塗り、標準のふたとおりの使い方ができます。 ●厚塗り仕様では350ミクロンの膜厚を達成。 ●地球にやさしい塗料設計。米国EPARACT基準適合 危険物分類第二石油類 ●色相効果で上塗りのトマリを向上させます。 ●優れた研磨性
322-2998	ウルトラサフマルチグレー		
322-2992	ウルトラサフレッド	1kg	
322-2991	ウルトラサフブラック	4kg 1kg	

◆硬化剤、シンナーは上塗り塗料用と共通で使用できます。

使用硬化剤：ミラノ2Kコモハードナー／ミラノ2KMRクリアー硬化剤

使用シンナー：ミラノ2Kコモシンナー

可使時間・研磨可能時間

◎厚塗り仕様

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	2時間	9時間以上
20℃	1時間	6時間以上
30℃	30分	3時間以上
強制乾燥 (セッティング5分後：注)	—	40℃×5分+60℃×30分

◎標準仕様

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	2時間	4時間以上
20℃	1時間	2時間以上
30℃	30分	1時間以上
強制乾燥 (セッティング5分後：注)	—	40℃×5分+60℃×15分

注) ホットワーカーで距離70～90cmの強制乾燥の値です。

◆色相に合わせたブラサフの選択

ホワイト系	ウルトラサフグレー
レッド系	ウルトラサフマルチグレー
グリーン系	ウルトラサフマルチグレー
ブルー系	ウルトラサフマルチグレー
エロー系	ウルトラサフグレー
シルバーメタリック系	ウルトラサフマルチグレー
ベージュ系	ウルトラサフグレー
ブラック系	ウルトラサフブラック／マルチグレー
下塗りがレッド系	ウルトラサフレッド
下塗りがブラック系	ウルトラサフブラック

その他、上塗りに合わせて自由にカラーブラサフとして使用できます。(上塗り原色を30%以内で加えてください)

◆ブラサフに合わせたマジック拾いパテを使用すると効果的です

ウルトラサフ（グレー）使用	マジック拾いパテグレー
ウルトラサフマルチグレー使用	マジック拾いパテマルチグレー