

作業性向上のためのカラープラサフ

◆ミラノ2Kプラサフ グレー 

◆ミラノ2Kプラサフ レッド 

〈リアクター仕様〉

◆主剤 100:50~70 ミラノ2Kバンパー用
プラサフ用リアクター

〈1液サフ仕様〉

◆主剤 100:50~70 上質ラッカーシンナー



品番	製品名	容量	特長・備考
322-2943	ミラノ2Kプラサフグレー	3.5kg	<ul style="list-style-type: none"> ●塗装条件や環境、目的に応じてリアクター仕様と1液サフ仕様の使い分けができます。 ●リアクター仕様は、ラッカー感覚で2液の性能が得られます。 ●速乾性で作業性に優れています。 ●上塗り塗色に合わせて選択して下さい。
322-2944	ミラノ2Kプラサフレッド		
235-2745	ミラノ2K バンパー用・プラサフ用 リアクター	3.785 l	

可使時間・研磨可能時間

◎リアクター仕様

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	12時間	1.5時間以上
20℃	6時間	1時間以上
30℃	3時間	40分以上
60℃	—	20分以上

可使時間は主剤+バンパー用プラサフ用リアクターの値です。

◎1液サフ仕様

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	—	1時間以上
20℃	—	40分以上
30℃	—	30分以上
60℃	—	15分以上

シンナーは3800あるいは3852ラッカーシンナー使用。

■注意事項

1. リアクターは必ずバンパー用プラサフ用リアクターを使用する。
2. ラッカーシンナーは上質のシンナーを使用する。
3. リアクターとラッカーシンナーを混合しない。