

## プラスチック用塗料

## 超低臭気・不飽和ポリエステルバンパー用パテ

## ◆バンパーパテマイルド

◆主剤 100 : 2~3  
中間パテペーストNEW

品番	製品名	容量	特長・備考
	バンパーパテマイルド	200g	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スチレン含有量が1%程度ですので、スチレン特有の強刺激臭がありません。</li> <li>● 弱溶剤タイプですので、耐溶剤性の弱いプラスチック素材に適しています。</li> <li>● スアナが少なく、研磨性、ヘラ付作業性に優れています。</li> </ul>
335-1906 335-1907	中間パテペーストNEW (エロー) 中間パテペーストNEW (ブラウン)	80g	

## 可使時間・研磨可能時間

温度	可使時間	研磨可能時間
10℃	20~30分	2時間以上
20℃	8~12分	1~1.5時間
30℃	5~10分	30~45分
60℃	—	15分以上

注) 強制乾燥は60℃以下で行ってください。  
低温時は加熱乾燥してください。