

軟質樹脂、スポイラー用硬化剤

◆軟質スポイラー硬化剤



品番	製品名	容量	特長・備考
324-2788	軟質スポイラー硬化剤	400g	<ul style="list-style-type: none"> ●軟質樹脂、スポイラーなどに使用できます。 ●ミラノ2KリアクターM、ミラノ2Kコモ、AU21、ウレタ88、ハイアート3000、ユニアトロン各種上塗り塗料の共通軟質硬化剤として使用できます。 ●高弾性で、割れに強い塗膜を形成します。

各種上塗り塗料と配合比、可使時間、乾燥時間

塗料名	主剤：硬化剤	希釈率	可使時間	テーピング可能時間	乾燥時間
ミラノ2KリアクターM	100 : 20	100~130%	4時間	16時間以上	60℃×60分以上
ミラノ2Kコモ	100 : 35	40~60%	1.5時間		
AU21	100 : 30	50~70%	1時間		

●赤外線乾燥は60~80cm以上離して行ってください。

ブラサフとの配合比、乾燥時間

塗料名	乾燥時間
<ul style="list-style-type: none"> ●PP.ウレタン系バンパー LVブラサフ：軟質スポイラー硬化剤 100 : 20 シンナー20~60% 	60℃×60分以上
<ul style="list-style-type: none"> ●ウルトラサフ：軟質スポイラー硬化剤 100 : 25 シンナー10~40% 	
<ul style="list-style-type: none"> ●軟質ウレタンスポイラー LVブラサフ：軟質スポイラー硬化剤 100 : 30 シンナー40~60% 	60℃×60分以上

※PPバンパーの場合塗装前にバンパープライマー透明を塗装してください。