


水性ECOシリーズ



環境にやさしい

環境時代到来!!

水性ECOシリーズ

PureAce

— ピュアエース —

PPバンパープライマー

プラサフ



Isamu

PureAceTM — ピュアエース —

ピュアエースPPバンパープライマー

◇特長

1. 環境に優しく、作業者の健康に優しい塗料です。
2. PPバンパーへの密着性に優れています。
3. 溶剤性の弱い旧塗膜の再補修に適しています。
(チヂミ防止)
4. 非危険物です。

◇使用方法

- プライマー塗装回数
1～2回(10μ以下)
- 乾燥時間
20℃×20分
60℃×5分

◇注意事項

- 1液既調合タイプですので、希釈しないで塗装してください。
- 厚塗りは避けて、薄く塗装してください。
- 塗装は、吐出量を絞り、ややエア圧を上げて微粒化の状態に塗装してください。
- 十分にセッティングを取り乾燥してから、次工程に移ってください。

◆ピュアエースシリーズ共通注意点◆

- ガン洗浄の廃液や使用済み塗料は、産業廃棄物として処理してください。
- 凍結しないよう、5℃以上・40℃以下の冷暗所に保管してください。

ピュアエースプラサフ

◇特長

1. 環境に優しく、作業者の健康に優しい塗料です。
2. 溶剤性の弱い旧塗膜の再補修に適しています。(チヂミ防止)
3. VOC放出量が溶剤型2液ウレタンサフと比較して1/5(80%ダウン)に削減。
4. 防錆鋼板・アルミ対応で、鉄板への直塗装でも鉄板は錆びません。プラスチック素材もOK。
注) PP素材にはピュアエースPPバンパープライマーを塗装してからプラサフ塗装してください。
5. 非危険物です。

◇使用方法

- 色調 グレー
- 主剤:硬化剤=100:10
- 希釈(専用希釈剤) 30～50%
- 可使時間

温度	可使時間
10℃	2時間
20℃	1時間
30℃	20分

- 塗装条件 スプレー4回塗り(30～50μ)
- 乾燥時間 60℃×40分 ※強制乾燥前には必ず20分以上セッティングを取ってください

◇注意事項

- 使用前には十分に攪拌してご使用ください。
- 主剤:硬化剤は十分に攪拌してから希釈してください。
- 可使時間が短いので、調合後直ちに使い切ってください。
- 一度に厚塗りは避け、各回インターバルを取りながら塗り重ねてください。
- エアブローの際には距離をとり(50cm程)、ゆるやかなエアでつやが引くまで充分乾燥してください。近づけてエアブローすると表面に割れが生じますのでご注意ください。
- 塗装後、十分にセッティングを取り、強制乾燥をしてください。



イサム塗料株式会社

営業企画部 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎ 06(6308)1365 FAX06(6308)5581
 東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎ 048(444)0136 FAX048(444)0138
 名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82 ☎ 052(502)0136 FAX052(502)0174
 大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎ 06(6308)1363 FAX06(6308)1348
 福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎ 092(611)1360 FAX092(623)8430
 札幌出張所 〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条3-11-13 ☎ 011(893)8035 FAX011(893)8036
 仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎ 022(375)1367 FAX022(375)2812
 広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎ 082(291)1234 FAX082(295)6138
 滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎ 077(562)1360 FAX077(562)1364

<http://www.isamu.co.jp>

カタログNo. AB088-05-06

05-019