

水性ECO PPバンパープライマー

環境に優しく、耐溶剤性の弱いバンパー等の補修に最適

◆ピュアエース PPバンパープライマー



品番	製品名	容量	特長・備考
341-2927	ピュアエース PPバンパープライマー	0.9 ℓ	<ul style="list-style-type: none">●環境に優しく、作業者の健康に優しい塗料です。●PPバンパーへの密着性に優れています。●耐溶剤性の弱い旧塗膜の再補修に適しています。●非危険物です。

乾燥時間

温度	乾燥時間
10℃	20分
20℃	5分

- 1液既調合タイプですので、希釈の必要がありません。
- 厚塗りは避け、薄く塗装してください。
- 塗装は、吐出量を絞り、ややエア一圧を上げて微粒化の状態で塗装してください。
- 十分にセッティングを取り、乾燥してから次行程に移ってください。