

関連塗料

ボカシ際調整剤

◆ボカシ剤(ウレタン塗料用)



品番	製品名	容量	特長・備考
240-8055	ボカシ剤	3.785 ℓ	●ボカシ際が荒れることなく、なじみがよくなり、最終ボカシが楽にできます。
240-8054	ボカシ剤No.2		

標準配合

配合比 (重量比)	
	主剤100
	各種上塗りウレタン用硬化剤2

- 硬化剤は、ウレタン上塗り用硬化剤共通。
- 可使時間は、夏季～4時間・冬季～8時間。
- スプレーガンは、口径の小さいものが有効。(0.5～1.3mm)
- ボカシ部分の下塗りに特に有効。
- No.2は乾燥を遅くした、夏用タイプ。

アクロベース専用ボカシ際調整剤

◆アクロベースボカシ剤



品番	製品名	容量	特長・備考
220-1741	アクロベースボカシ剤	3.5 ℓ	●アクロベース専用のボカシ剤。 ●ボカシ際が荒れることなくなじみよく仕上がります。
220-1742	アクロベースボカシ剤S		

ボカシ際調整剤

◆ミラノ2Kスピカクリヤー 専用ボカシ剤



品番	製品名	容量	特長・備考
236-2737	スピカクリヤー 専用ボカシ剤	0.9ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●スピカクリヤーⅡ専用のボカシ剤。 ●ボカシ際が荒れることなくなじみよく仕上がります。
236-2721	ミラノ2KハードナーW	2kg 4kg	速乾タイプ
236-2722	ミラノ2KハードナーS		遅乾タイプ

配合比 (重量比)	主剤……………100 ハードナー……………2
--------------	---------------------------

◆ハイフッソスピカクリヤー 専用ボカシ剤



品番	製品名	容量	特長・備考
237-2766	ハイフッソスピカ 専用ボカシ剤	0.9ℓ	<ul style="list-style-type: none"> ●ハイフッソスピカクリヤー専用のボカシ剤。
237-2705	ハイフッソ専用硬化剤	250g 0.9kg	<ul style="list-style-type: none"> ●ボカシ際が荒れることなくなじみよく仕上がります。

配合比 (重量比)	主剤……………100 硬化剤……………2
--------------	-------------------------