

Hyper-Highsolid

# AXEL

スピカ  
クリヤーT

アクセル

トヨタ自動車 Self-restoring Coat に対応  
(自己修復性耐スリ傷塗装)

スピカクリヤーT

アクリルウレタン2:1クリヤー

耐擦傷試験後

一般 耐スリ傷性クリヤー

傷が入りにくい!

※弊社耐スリ傷性試験  
豚毛ブラシ 加重: 18g/cm<sup>2</sup> 50 往復

Isamu

# Hyper-Highsolid AXEL スピカ クリヤーT アクセル

トヨタ自動車  
Self-restoring Coat に対応  
(自己修復性耐スリ傷塗装)

- ◇ 適度な硬さと柔軟性を両立による驚異の耐擦傷性を実現
- ◇ 日常生活での軽度な擦り傷程度なら穏やかな復元が可能

## 使用方法

調合比 **100 : 50**  
(重量比) 主剤 ハードナー

シンナー希釈 0~20%  
(コモシンナー推奨)

可使時間 **2時間**  
(23℃)

塗装回数 **2~3回**  
フラッシュオフ(コート間) 10分

## 荷姿



AXEL スピカクリヤーT 3.6L  
AXEL スピカクリヤーTハードナー 1.8L  
AXEL スピカクリヤーTボカシシンナー 0.9L

## 乾燥時間

	室温乾燥 (23℃)	強制乾燥 (60℃)
ダストフリー	20分	5分
テープフリー	6時間	30分
ポリッシュ可能	24時間	60分

スプレーガン	推奨スプレーガン	口径	ガン距離	エアー圧力	適用
	PAC ガンⅦ	1.3mm	10~20cm	0.15~0.2Mpa	ブロック塗装
	SATA jet3000	1.3mm	10~20cm	0.15~0.2Mpa	ブロック塗装 HVLP ガン
	オレノ 5	0.5mm	5~10cm	0.06~0.12Mpa	ボカシ塗装
	SATA mini jet	1.0mm	5~10cm	0.15~0.2Mpa	ボカシ塗装 HVLP ガン