

情報名:パッケージカラー 日産 L XO ミッドナイトパープルⅢ(3RP)説明書
【ミラノ2K・M】【エーユー21】【アクロベース】

日産 L XO ミッドナイトパープルⅢ(3RP) (マルチフレックスカラー)の上塗り色【既調色品】です。
見る角度によってパープルからグリーンへ色変化をするクロマフレア顔料を使用した上記塗色が『スカイライン GT-R』に採用。

既調色品としてミラノ2K・M、エーユー21、アクロベースに常備いたしました。

この塗色の塗膜構成は3コートで下塗り色(カラーベース)、上塗り色(マルチカラーベース)、耐スリキズ向上フッ素クリヤーです。

下塗り色(カラーベース)の配合は下記を参照下さい。

◆ 使用上の注意

- 1.使用前に塗料を良く攪拌して、均一になってから使用して下さい。
- 2.他の塗料とは混合できません。
- 3.使用後はフタをして、溶剤の蒸発を防ぎ、冷暗所に保管して下さい

◆ 色の確認

- 1.既調色品に別紙『塗装仕様書』掲載の希釈、塗装条件に従って塗板等(テストピース)に塗装します。
- 2.指触乾燥後、指定の耐スリキズ向上フッ素クリヤー(ハイフッソスピカクリヤー)を塗装します。
- 3.クリヤー乾燥後、実車との比色をし、問題なければ実車に塗装します。

◆ 色の補正は下記の原色内で調整します。

1. 0293 TC パールコンク 3B	⇒	殆ど使用することは無いが正面に青みが必要なときに少量添加する。
2. 0250 オリエントブルー	⇒	正面、スカシに青みが不足するときに補う。
3. 3515 ピッチブラック(ミラノ2K、アクロベースの場合)	⇒	正面、スカシを暗く濃くしたいときに添加。
3500 ブラック (エーユー21 の場合)		
4. 2716 メタシロ2 (ミラノ2K、エーユー21 の場合)	⇒	粒子を粗くしたいときに添加
1732 シロックス(アクロベースの場合)		
5. 2747 ミキシングクリヤー(ミラノ2K の場合)	⇒	隠蔽しすぎるときに添加。
エーユー21 各種クリヤー(エーユー21 の場合)		
1733 パールミックスクリヤー(アクロベースの場合)		

塗膜が厚く(塗装回数が多くなると)正面は綺麗な青みが強くなり、スカシは濃く黄味がなくなります。

◆ 下塗り色(カラーベース)の配合

	[ミラノ2K・M]	[エーユー21]	[アクロベース]	
0068 シンカシャバイオレット	430	375	433	= 紫味が必要なとき増量
0559 チンチングブラック	360	365	363	= 濃くしたいとき増量
※ ブラック	190	244	192	= 濃くしたいとき増量
※ ホワイト	20	16	12	= 淡くしたいとき増量