

情報名:ミラノ2Kコモクリヤー No.1 Hi仕様書

◆ 特 徴

- ・塗装巾が広く、塗装作業が良い。
- ・ポリッシング性に優れている。
- ・乾燥性(シマリ)が優れている。
- ・耐ガソリン性、耐溶剤性に優れている。
- ・外観がよく、抜群の戻しムラ性を兼ね備えている。

◆ 仕 様

- <使用硬化剤> コモハードナー
 コモハードナー速乾
 コモハードナー遅乾
- <使用シンナー> コモシンナー
- <配合比率> 主剤：硬化剤 = 5：1
 シンナー希釈 0～20 %

◆ 可使時間

10℃	10 時間
20℃	8 時間以内
30℃	4 時間以内

◆ 乾燥時間

	(20℃) 自然乾燥	(60℃) 強制乾燥
指 触 乾 燥	8 分	-
テーピング可能時間	5 時間	30 分
コンパウンド可能時間	16 時間	30 分
完全硬化時間	4 日	60 分