

情報名:ミラノ2Kコモクリヤー No.2 Hi仕様書

◆ 特 徴

- ・夏季、大面積の塗装作業性に優れている。
- ・ポリッシング性に優れている。
- ・乾燥性(シマリ)が優れている。
- ・耐ガソリン性、耐溶剤性に優れている。
- ・抜群の外観と、戻しムラ性を維持している。

◆ 仕 様

- <使用硬化剤> コモハードナー  
 コモハードナー速乾  
 コモハードナー遅乾
- <使用シンナー> コモシンナー
- <配合比率> 主剤：硬化剤 = 5：1  
 シンナー希釈 0～20 %

◆ 可使時間

10℃	10 時間
20℃	6 時間以内
30℃	2 時間以内

◆ 乾燥時間

	( 20℃ ) 自然乾燥	( 60℃ ) 強制乾燥
指 触 乾 燥	10 分	-
テーピング可能時間	6 時間	30 分
コンパウンド可能時間	24 時間	30 分
完全硬化時間	4 日	60 分