

情報名:LV プラサフバンパー仕様書 (軟質スポイラー用硬化剤使用)

◆ 用途

バンパー等のプラスチック柔軟部材への塗装

◆ 特徴

LV プラサフ / 軟質スポイラー硬化剤の使用により、鋼板用プラサフがプラスチック等の柔軟部材へ塗装が可能になりました。

◆ 使用方法

1. 硬化剤は軟質スポイラー用硬化剤、希釈シンナーには2液プラサフ共通シンナー又はウレタンシンナーをご使用ください。

2. 混合比

LV プラサフ : 軟質スポイラー用硬化剤 : シンナー = 100 : 20 : 25~70

3. 可使時間・乾燥時間

		ウレタン乾燥促進剤添加量		
		0%	0.3%	0.5%
可使時間	20℃	3.0 時間	2.0 時間	1.0 時間
	30℃	2.0 時間	1.5 時間	0.5 時間
乾燥時間	20℃	24 時間以上	6 時間以上	5 時間以上
	30℃	24 時間以上	5 時間以上	4 時間以上
	60℃	60 分以上	40 分以上	40 分以上

4. 塗装方法

エアースプレー

◆ 注意事項

1. 素地はペーパー等で足付け研磨してください。
2. PP バンパーに塗装の場合、必ず1液バンパープライマー透明あるいはアンダープライマーを素地部に2~3回薄く塗装してください。
3. 乾燥が遅い場合は、ウレタン乾燥促進剤添加は塗料に対して0.5%以内で調整してください。

◆ スポイラー仕様

混合比

LV プラサフ : 軟質スポイラー用硬化剤 : シンナー = 100 : 30 : 40~70