

情報名: TOUCH120(中間パテ) TOUCH180(ポリパテ)

◆ 系統

不飽和ソフトポリエステル樹脂系塗料

◆ 乾燥タイプ

S型(夏型:遅乾タイプ) 標準型(春・秋型:標準タイプ) W型(冬型:速乾タイプ)

◆ 特徴

● 柔軟性

硬化後の塗膜に適度な柔軟性(微弾性)を持たせることにより、パテの硬化収縮による鋼板の引張りを抑え、容易に面だしができます。

● 硬化時の発熱抑制

パテ硬化時の自己反応発熱温度を大幅に抑えました。  
(反応速度・乾燥性は今までと変わりません)

● 優れた作業性

盛り性、ヘラの伸び、研磨性、巣穴性に非常に優れています。

◆ 用途

自動車補修用(高張力鋼板、防錆鋼板、アルミ対応、その他一般鋼板)

【塗装仕様】

主剤	硬化剤	調合比(重量比)	塗装回数	最終塗装膜厚	塗装方法
		主剤 : 硬化剤			
TOUCH 120	中間パテペースト NEW ブラウン・エロー	100 : 2~3	2~3回	1cm 以下	パテペラ 等
TOUCH 180				2mm 以下	

【乾燥性】

	推奨使用品種	硬化剤	可使時間	研磨可能時間
5℃	W型	2~3%	8~14分	45分以上
10℃			6~10分	30分以上
20℃	標準型	2~3%	6~10分	30分以上
30℃	S型	2~3%	6~10分	30分以上
60℃	-	2~3%	-	5分以上

注: 強制乾燥される場合、加熱温度(被塗物温度)を60℃以下にしてください。

【注意事項】

- ① 気温0℃以下、表面結露が見られる場合等の塗装を避けてください
- ② 塗装前には塗布面の汚れや錆び及びワックス分等を取り除いてください。
- ③ 主剤と硬化剤を規定量混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にしてから塗装してください。
- ④ 下地処理としての足付け研磨は十分に行ってください。

● 塗料の取り扱い及び貯蔵上の注意

1. 塗装中、乾燥中とも換気を良くして下さい。
2. 取り扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて防毒マスク又は送気マスクを付け、保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛け等を着用して下さい。
3. 目に入った場合は、多量の水で洗い出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
4. 周囲で火気・スパーク・高温物の使用を禁止し、工具は火花防止型のものを使用して下さい。
5. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分にしてください。
6. 容器からこぼれないように取り扱ってください。
7. 必ずフタをし、40℃以下で直射日光を避けて貯蔵して下さい。
8. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
9. 誤って飲み込んだ場合には、出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。
10. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
11. 塗装の用途以外に使用しないで下さい。
12. 容器はその都度密閉してください。
13. 呼吸器や皮膚が敏感なアレルギー体質の方はこの塗料を使用する作業に携わらないで下さい。
14. 廃棄するときは産業廃棄物として処理して下さい。
15. 作業をする際には帯電防止型の作業着及び靴を着用して下さい。
16. パテを研磨する際には防塵マスクを着用して、粉塵を吸わないようにして下さい。
17. 詳細内容が必要な場合は各製品の安全データシート(MSDS)をご参照下さい。