

情報名:TCパールミックスクリヤー説明書

◆ 特徴

1. 3コートパールの塗装作業性が向上致します。
2. 塗装時の塗装ムラが解消できます。
3. パール感が向上致します。

◆ 使用方法

パール調合

TCパールミックスクリヤー	90～95
TCパールベースコンク	10～5

各種硬化剤、ハードナー、リアクターとシンナー調合割合

	調合割合	シンナー
アクロベース強化剤	10%	100～120%
ミラノ2K・リアクター	150%	-
ミラノ2K・コモハードナー	20%	100～120%
AU-21 硬化剤	10%	100～120%
MR 硬化剤	10%	100～120%
ハイアート ハードナー	25%	100～120%

- ・硬化剤・ハードナーは、超速乾タイプを除く全種類が使用できます。
- ・ウレタ88には使用できませんので、専用の上塗りクリヤーをご使用下さい。