

情報名:ミラノ 2K・Mトップキーパー

淡色系メタリックの補修塗装において、メタルムラ・ボカシ際の黒ずみ等が問題となっています。これらの諸問題を解決すべく、メタリックの作業性改良(メタルムラ・ボカシ際の黒ずみ・ナジミ・メタリック感)として、トップキーパーを開発致しました。

◆ 特長

- 1. ボカシ塗装時のボカシ際の黒ずみが出難く、メタルムラが発生し難いです。**
フェンダー程度のボカシ塗装では、アンダークリヤー・ボカシ剤は必要ありません。
また、ボンネット等広い面積でもムラなく簡単に塗装ができます。
- 2. きれいな仕上がりのメタリック塗膜が得られます。**
特殊製法にて生産していますので、アルミが規則正しく配向することから、メタリックがきれいな状態に仕上がります。
- 3. メタリックのトマリが改善されます。**
トップキーパーは、70～120%と幅広い希釈が可能になります。
トマリの悪い塗色の場合は、希釈量を少なくして塗装すると塗り回数を減らすことができます。
- 4. ミストのナジミが良く、ミストのガサツキが少ないです。**
ミストが細かくソフトな状態で塗装ができるのに加えて、ナジミが良くなっていますので、メタリックが楽に塗装できます。

◆ トップキーパー使用上の注意事項

- 1. トップキーパーは、乾燥がやや遅めの設計になっています。**
従来のショットキーパー使用時より、塗り重ねのタイミングを若干遅目にして下さい。
- 2. メタリック原色の 0711 スターブライト細目・0714 スノーホワイト細目が 50%以上含まれる塗色は、トップキーパーを 100%以上希釈してご使用下さい。**
- 3. ショットリアクターを 2%添加してご使用下さい。**