

情報名: パッケージカラー トヨタ 773 エメラルドスペクトラシャイン 説明書
 【アクロベース】 【ミラノ2K・M】 【エーユー21】

トヨタ 773 エメラルドスペクトラシャインの上塗り色(マルチカラーベース)【既調色品】です。
 見る角度によってグリーンからパープルへ色変化をするクロマフレア顔料を使用した上記
 塗色がトヨタ『bB』等に採用。

既調色品としてアクロベース、ミラノ2K・M、エーユー21 に常備いたしました。

この塗色の塗膜構成は3コートで下塗り色(カラーベース)、上塗り色(マルチカラーベース)、クリヤー
 です。

下塗り色(カラーベース)の配合は下記か商品の前面部に貼りつけてありますので参照下さい

◆ 使用上の注意

1. 使用前に塗料を良く攪拌して、均一になってから使用して下さい。
2. 他の塗料とは混合できません。
3. 使用後はフタをして、溶剤の蒸発を防ぎ、冷暗所に保管して下さい

◆ 色の確認

1. 既調色品に別紙『塗装仕様書』掲載の希釈、塗装条件に従って塗板等(テストピース)に塗装します。
2. 指圧乾燥後、ご使用のトップコートクリヤーを塗装します。
3. 乾燥後、現車との比色をし、色が合っていれば現車に塗装します。

◆ 色の補正は下記の原色内で調整します。

1. 0291TC パールコンク B	⇒	正面に白青みが不足するときに補う
2. 0250 オリентブルー	⇒	正面、すかしに青みが必要なとき添加
3. 0315 デープグリーン	⇒	正面、すかしに黄緑みが必要なとき添加
4. 3515 ピッチブラック(ミラノ2K・Mの場合)	⇒	正面、すかしを暗く濃くしたいとき添加
(アクロベースの場合)	⇒	正面、すかしを暗く濃くしたいとき添加
3500 ブラック (エーユー21の場合)	⇒	正面、すかしを暗く濃くしたいとき添加
5. 2716 メタシロⅡ	⇒	粒子を粗くしたいとき添加。
1732 シロックス	⇒	粒子を粗くしたいとき添加。

◆ 下塗り色(カラーベース)の配合

	[アクロベース]	[ミラノ2K・M]	[エーユー21]	
0559 チンチングブラック	697	670	679	⇒ 濃くしたいとき増量
3006 ミキシングホワイト	—	194	—	⇒ 淡くしたいとき増量
3001 ホワイト	162	—	183	⇒ //
3120 オーカー	117	113	99	⇒ 黄みが必要なとき増量
0642 シンカシャレット	24	23	39	⇒ 赤みが必要なとき増量