

情報名: パッケージカラー ダイハツマルチエメラルドシャイン説明書
「ミラノ 2K・M」「エーユー21」

ダイハツ B53 マルチエメラルドシャインの上塗り色(マルチカラーベース)「既調色品」です。見る角度によってグリーンからパープルへ色変化をするクロマフレア顔料を使用した上記塗料がダイハツ「ムーヴ」100 万台記念限定車に採用。既調色品としてミラノ 2K・M、エーユー21 に常備いたしました。この塗色の塗膜構成は 3 コートで下塗り色(カラーベース)、上塗り色(マルチカラーベース)、クリアーです。下塗り色(カラーベース)の配合は下記をご参照下さい。

◆ 使用上の注意

1. 使用前に塗料をよく攪拌して、均一になってからご使用下さい。
2. 他の塗料とは混合できません。
3. 使用後はフタをして、溶剤の蒸発を防ぎ、冷暗所に保管して下さい。

◆ 色の確認

1. 既調色品に別紙「塗装仕様書」掲載の希釈、塗装条件に従って塗板等(テストスペース)に塗装します。
2. 指圧乾燥後、ご使用のトップコートクリアーを塗装します。
3. 乾燥後、現車との比色をし、色が合っていれば現車に塗装します。

◆ 色の補正

1.0235 スペシャルブルー	⇒	すかしに赤みが不足するとき補う
2.0340 フタロシャニンググリーン	⇒	正面に緑みが必要なとき添加
3.*ブラック	⇒	正面、すかしを暗く濃くしたいとき添加
4.2716 メタシロ II	⇒	粒子を粗くしたいとき添加

◆ 下塗り色(カラーベース)の配合 (B37 ロイヤルブルーマイカと同色)

	[ミラノ 2K・M]	[エーユー21]	
0291 TC パールコンク B	69	78	⇒ 青淡くしたいとき増量
0292 TC パールコンク 2B	48	53	⇒ 青赤淡くしたいとき増量
0720 M 極細目	55	45	⇒ 淡くしたいとき増量
0235 スペシャルブルー	80	55	⇒ 黄みが必要なとき増量
0250 オリエントブルー	249	365	⇒ 青みが必要なとき増量
*ブラック	115	120	⇒ 暗く濃くしたいとき増量
0684 マゼンタ	354	262	⇒ すかしを赤くしたいとき増量
2716 メタシロ II	30	22	⇒ 粒子を粗くしたいとき添加